

DESCRIPTION

Matériau

Intissé Polyéthylène haute densité, couché 1 face



Propriétés

Très bonne résistance à la déchirure et à l'eau

Très bon rendu des couleurs

Existe en **blanc**, **jaune** et **jaune fluo**

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Aqueux - Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Banderole, affiche, PLV

Courte durée en extérieur (3 mois)

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Grammage	130	g/m ²	ISO 536
Epaisseur	290	μ	EN 20534
Main	0,48	cm ³ /g	-
Humidité	-	%	-
Lissé Beek	-	Sec	ISO 537
Résistance à la rupture par traction sens machine	16-23	n / 15 mm	ISO 1924-2
Résistance à la rupture par traction sens travers	18-26	n / 15 mm	ISO 1924-2
Résistance à la déchirure sens machine	5,2-10,2	mn	EN 21974
Résistance à la déchirure sens travers	5,5-9,0	N	EN 21974
Opacité	>97	%	ISO 2471
Blancheur CIE	-	%	ISO 11475

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

ENVIRONNEMENT

100% Recyclable



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.