

FICHE TECHNIQUE

Avery Dennison® MPI™ 8626 Wall Film Hi-Tack

Publié: 02/2021

Introduction

Le film mural MPI 8626 Hi-Tack d'Avery Dennison est un film vinyle blanc calandré conçu pour la pose d'éléments graphiques muraux sur des supports légèrement structurés et apolaires.

Transformation

Le film mural MPI 8626 d'Avery Dennison est un vinyle multi-usage conçu pour une utilisation sur diverses imprimantes grand format utilisant des encres à solvants, à éco ou mid-solvants, latex et à séchage par UV. Comme le matériau a une grande épaisseur, il est important de valider avant l'impression si l'imprimante peut traiter les rouleaux. Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, assurez-vous d'utiliser le bon profil ICC et les bons paramètres d'impression

Consultez le Bulletin technique 5.8 d'Avery Dennison pour plus de détails sur la pose du film mural MPI haute adhérence MPI 8626.



Matériau frontal

Vinyle calandré blanc mat à grande opacité de 150 microns



Adhésif

Adhésif acrylique permanent spécial pour les surfaces légèrement structurées, ainsi que les supports apolaires comme le polyéthylène, le polypropylène



Protecteur

Papier kraft crayé, 125 g/m2



Durabilité

4 ans



Durée de vie

2 ans

Utilisations

- » Éléments muraux intérieurs et décorations murales, notamment les poses avec des surfaces légèrement structurées
- » Publicité promotionnelle intérieure
- » Graphismes muraux commerciaux
- » Graphismes muraux d'exposition

Caractéristiques

- » L'épaisseur du film offre une opacité optimale et permet une pose facile
- » Excellente imprimabilité et traitement sur les imprimantes sélectionnées
- » Découpe et pose faciles sur un vaste ensemble de supports
- » Des adhésifs haute adhérence spéciaux permettent la pose sur des surfaces légèrement structurées et des supports apolaires, y compris les murs intérieurs

Propriétés physiques

	Méthode de test ¹	Resultats
Produit		
Épaisseur, frontal (microns)	ISO 534	150
Épaisseur, frontal + adhésif (microns)	ISO 534	170
Stabilité dimensionnelle (mm max.)	FINAT FTM 14	1
Durée de stockage (années)	Stocké à 22 °C/50-55 % HR	2
Durabilité ² (années), utilisation intérieure	Exposition verticale	4
Fire Classification Rating	EN 13501-1	C-s2, d0
Adhésive		
Adhérence Initiale (N/m)	FINAT FTM-1, acier inoxydable	350
Adhésion, après 24 heures (N/m)	FINAT FTM-1, acier inoxydable	750
Écart de température		
Température d'application min (°C)		10
Température d'utilisation (°C jusqu'à °C)		-40 - +80
Propriétés chimiques³		
Résistance chimique	Acides doux	Aucun effet
Résistance aux solvants	Alcalis doux	Aucun effet
Résistance aux solvants	Appliqué à l'aluminium	Aucun effet exposé à: huiles, graisses, solvants aliphatiques, huiles moteur, heptane, kérosène et carburant JP-4.

Important

Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les valeurs données dans ce document reposent sur des essais que nous considérons comme fiables, mais ne sauraient constituer une garantie. Ils ont uniquement pour objet de fournir une source d'information et sont communiqués sans garantie ; ils ne sauraient à ce titre constituer une garantie. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'utilisation envisagée.

Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de divergence entre la version anglaise et la version française de ce document, la version anglaise prévaut et fera foi.

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf. <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque événement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."

© 2021 Avery Dennison Corporation. Tous les droits sont réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms de produits et les codes appartiennent à Avery Dennison Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne doit pas être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à des fins autres que la commercialisation par Avery Dennison.