

▶ DPF 510 ULTRA TACK Vinyl Film

Film d'impression numérique Ultra Tack, sensible à la pression

Le DPF 510 Ultra Tack est un film monomérique de 100 microns avec un adhésif transparent ou teinté, sensible à la pression et ultra-collant. La doublure en polyéthylène double face offre d'excellentes propriétés de pose à plat. L'adhésif Ultra Tack offre une adhérence supérieure pour les applications sur signalisations polyvalentes. Le DPF 510 Ultra Tack est disponible en finition blanc brillant (DPF 510G-UT ou DPF 510GT-UT) et blanc mat (DPF 510M-UT ou DPF 510MT-UT). Le DPF 510 Ultra Tack est conçu pour durer jusqu'à 3 ans en extérieur (sans impression). La durabilité imprimée dépend du système d'encre utilisé.

APPLICATIONS & FEATURES

- Graphiques promotionnels et affichages à court terme
- Graphiques sur barricades, signalisations de salon ou graphiques de construction
- Idéal pour les applications intérieures et extérieures sur des surfaces planes
- Excellente imprimabilité sur les systèmes d'impression Eco-Solvant, Solvant et Latex

PERFORMANCE & PHYSICAL DATA

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST	VALEURS TYPES
FINITION DE LA SURFACE	Réfectivimètre 60°	70 à 90 unités de brillance (Brillant) Jusqu'à 30 unités de brillance (Mat)
ÉPAISSEUR	Micromètre, Federal Bench Type	100 microns
RÉSISTANCE À LA TRACTION	Dynamomètre avec séparation de mâchoires 51 mm; Vitesse de tête 5.1mm/s, direction web	≥ 1.8 kg/cm
ÉLONGATION	Dynamomètre Instron comme ci-dessus	≥ 150%
DURÉE DE VIE (DANS LA BOÎTE)	Température de stockage idéale 21°C et 50% d'humidité relative	1 après sortie d'usine
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Sur un substrat propre et sec	10°C à 32°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION	Sur un substrat propre et sec	-29°C à 65°C
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	70°C, 48 heures	≥ 1.27mm
ADHÉSION PAR PELAGE	PSTC-1, 15 min, 21°C	≥21 N/25mm
RETRAIT DU FILM ANTI-ADHÉSIF	TLMI Release at 90°, 760 cm/min	7.0 g/cm

Conditions générales applicables

MODALITÉS ET CONDITIONS

Ce qui suit tient lieu de toutes garanties explicites ou implicites :

Toute déclaration, information technique et recommandation publiée par Arlon relative aux produits Arlon est basée sur des tests estimés fiables et suivant la précision des équipements utilisés pour obtenir les valeurs spécifiques. Leur précision ou exhaustivité n'est pas garantie et Arlon n'offre pas de garantie à ce niveau. La responsabilité des vendeurs ou fabricants est engagée uniquement pour toute quantité de produits prouvés comme étant défectueux. Le vendeur ou fabricant ne peut être tenu responsable de blessures, pertes ou dommages, directs ou consécutifs, issus de l'impossibilité d'utiliser le produit. Le vendeur ou fabricant n'est pas responsable de tout frais ou dépenses encourues dans le processus de transformation ou d'impression du produit. Avant utilisation, l'utilisateur doit s'assurer de la pertinence du produit par rapport à son usage prévu. L'utilisateur assume tout risque ou responsabilité de quelque nature que ce soit à cet égard. Aucune modalité ou recommandation autre que celles contenues dans les informations techniques fournies par Arlon aura force ou effet, sauf si elle résulte d'un accord signé manuellement et en personne par les directeurs du vendeur et du fabricant.

September 2018

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPE:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands

 +1 714 985 6300  800 329 2756
 +31 70 354 4311  +31 70 355 7721

arlon.com