

Réf. **52-4805**

## DESCRIPTION

### Matériau

Film Polyester Ultra-Transparent - 175µ

### Propriétés

Haute transparence optique

1 surface anti-statique

Waterproof, nettoyable avec une solution hydro-alcoolique

Résistant aux rayures et pliures

### Usage

Intérieur/Extérieur



### Encres

UV



## APPLICATIONS

Barrière de protection afin de prévenir des risques sanitaires en points de vente, borne d'accueil, réalisation de visières de protection, ...

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Épaisseur (Film)	175	µ	-
Grammage	245	g/m <sup>2</sup>	-
Transmission lumineuse	90	%	ASTMD D 1003
Brillance	1,3	%	ASTMD D 1003
Résistance à la traction (MD)	18	daN/mm <sup>2</sup>	ASTM D 882
Résistance à l'élongation (MD)	180	%	ASTM D 882
Rétrécissement (sens machine)	< 1,1	%	ASTMD D 1204
Rétrécissement (sens transversale)	< 0,2	(150°C - 30min)	
Rugosité (Rz = maximale)	157	N/mm <sup>2</sup>	DIN 4287
Rugosité (Ra= moyenne)	7		

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## STOCKAGE

Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Le matériau doit être conservé dans son emballage d'origine au maximum 24 mois, dans un environnement contrôlé avec 50% d'humidité relative, et une température ambiante d'environ 20°C. Le matériel imprimé doit être parfaitement sec et protégé pendant le transport.

*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*