

Ref : **5P-234**

DESCRIPTION

Matériau

Film Polyester sans PVC, traitement hard coat



Finition

brillante

Propriétés

Anti-graffiti, anti-rayures, résistant aux produits chimiques

Effaçable à sec

Auto-adhésif ignifugé

Ultra robuste

Adapté aux surfaces lisses



Durée de vie

5 ans en extérieur

Usages

Intérieur et Extérieur



APPLICATIONS

Protéger les surfaces lisses contre la saleté, les rayures, les graffitis.

La surface en polyester ultra-robuste résiste à de nombreux produits chimiques et est très facile à nettoyer

Idéal en application avec le Regu@ Sign Ferro

CONSEILS DE POSE

Nous recommandons une application à sec du film.

Le film adhère à toutes les surfaces solides, lisses, sèches et exemptes de saleté, graisse, silicone, etc. Avant collage, il faut absolument vérifier que la surface convient à cet objectif et qu'elle a été préparé (nettoyé) professionnellement. Il appartient à l'utilisateur de tester sa propre adé-
quation/application, en raison de la grande variété de surfaces, d'applications et de résultats souhaités.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur du média (base)	115	g/m ²	Regulus Method AA72
Epaisseur du média (composé)	185	g/m ²	Regulus Method AA72
Adhésion instantanée	>10	N/25mm	A.F.E.RA
Adhérence (après 72h)	>12	N/25mm	A.F.E.RA
T° d'adhésion	min 15	°C	-
T° d'utilisation	de -25 à 80	°C	-

Le produit doit être stocké à des températures comprises entre 15°C et 25°C et des conditions d'hygrométrie comprise entre 50-60% d'humidité. Durabilité 1 an dans son emballage Pour éviter les marques de pression, le rouleau doit être stocké debout ou suspendu

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient consti-tuer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.