

Ref : 52-5103

DESCRIPTION

Matériau

Film Polyester composé de micro-ventouses, sans adhésif



Finition

Mate

Propriétés

Repositionnable
Facile à appliquer, sans bulle
Aucune trace à la dépose
Quand la surface n'adhère plus, nettoyer à l'eau pour réactiver les ventouses



Usages

Intérieur et Extérieur courte durée (emplacement protégé)



Encres

Latex - Solvant - UV



Façonnage

Peut se plâtrer à froid



APPLICATIONS

PLV, vitrophanie, décoration de vitrine...

ENVIRONNEMENT

Sans PVC



INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Épaisseur	140	μ
Grammage	185	g/m ²
Résistance à la traction	120/150 (vertical) 100/120 (parallèle)	MPa MPa
Allongement à la rupture	35/70 (vertical) 70/100 (parallèle)	% %
Blancheur	85/95	Wb
Luminosité	1/5	Gs

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et ne constituent nullement un engagement définitif.

CONDITIONS DE STOCKAGE

+10°C à +35°C dans une pièce fermée à l'abri de la lumière

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

T° d'application : +10°C à +35°C sur une surface propre et sèche.
T° de service : 0°C à +60°C

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.