

Ref : **52-4568**

DESCRIPTION

Matériau

Film Polyester



Finition

Blanche satinée, dos argenté

Propriétés

Semi-rigide
Bonne résistance aux rayures
Haute brillance des couleurs
Haute opacité
Bonne planéité

Usages

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex, solvant, UV



APPLICATIONS

Stands, Pop-up, bannières, présentoirs, points de vente

IMPRESSION

Remarque pour les encres latex : pour éviter l'effet de remouillage (film d'huile sur la surface d'impression en raison d'un défaut d'encrage), il est nécessaire d'établir un paramètre de séchage optimal. Cela peut être fait au moyen de tests d'impression avant l'impression de production

SECHAGE

Avant l'impression, vous devez vérifier que la bonne température de séchage a été réglée en effectuant un essai d'impression. Des températures de séchage trop élevées peuvent entraîner une déformation du film. Les COV contenus dans les encres à base de solvant et latex doivent être complètement séchés avant de continuer le processus de production. Pour cette raison, il est nécessaire de prendre en compte des temps de séchage suffisamment longs. Le temps de séchage des supports imprimés dépend beaucoup de la quantité de solvant appliquée.

LAMINATION

Il est nécessaire de protéger la surface si elle est soumise pendant une longue période à l'abrasion ou à toute autre influence mécanique, à la saleté ou humidité. Nous vous recommandons d'utiliser la plastification à froid.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Épaisseur du média	290	μ	-
Diamètre du mandrin	76	mm	-
Opacité	2.75	-	-

Le produit doit être stocké dans un endroit sec et frais. Durée de vie de stockage : 1 an

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.