

# NOTICE D'UTILISATION : DU VINYLE SPÉCIAL BITUME

Pour protéger l'impression de l'usure mécanique et augmenter la résistance au glissement, l'impression doit être protégée par la **lamination préconisée**.

Pour effectuer une pose sans défaut, vous aurez besoin des outils suivants :

VOS OUTILS



Pistolet thermique



Thermomètre





Rouleau mousse


- 1 Avant de plastifier, les impressions doivent être complètement sèches. Par conséquent, **attendre 48h avant de laminer**. La lamination doit être faite en un seul tenant. Les encres comptables avec ce vinyle sont les suivantes :




- 2 La lamination doit avoir polymérisé avant la pose, **attendre 48h supplémentaires**.




- 3 La surface sur laquelle le film va être posé, doit être **propre, exempt de graisse, de poussières et sèche** 72h avant et après l'application. La température de pose doit être de **12°C minimum**, elle ne doit pas baisser significativement les jours qui suivent. Cela évitera des remontées d'humidité enfermées sous le film entraînant son décollement et permettra d'atteindre sa force d'adhésion finale. Pour une bonne tenue du graphique, sa taille doit être au minimum de **0.5 m²** et éviter les bords arrondis.



## Étape 1



## Étape 2



## Résultat



- 4 Le film est préconisé pour des applications sur **surfaces rugueuses**. Il ne peut pas être collé sur des pavés car cela permettrait à l'eau et à l'air de s'infiltrer dessous, la planéité se révélant alors insuffisante. L'adhérence du film sera augmentée sur une surface **lisse et polie** mais l'enlevabilité ne sera plus garantie.



- 5 Colle enlevable pour une dépose aisée et sans résidu jusqu'à 6 mois sur surface rugueuses (ex : le bitume). Le film doit être chauffé et retiré lentement.



En raison de la grande variété de surfaces possibles, des **tests au préalable sont nécessaires**. La durabilité du film peut être limitée selon les zones où il est utilisé (forte humidité ou chaleur).