

Ref : 52-3562

DESCRIPTION**Matériau**

Film PVC adhésif avec colle solvantaire permanente micro-structurée

Finition

matte, cristal et givrée

Propriétés

Collage à sec ou humide (pas de blanchiment de la colle avec collage humide)

Colle solvantée résistante au jaunissement

Peut être découpé avec les traceurs de découpe courants

Usages

Intérieur/Extérieur

**Encres**

Latex, solvant, UV, résine

**APPLICATIONS**

Idéal pour la décoration de surface vitrée. Destiné aux surfaces planes.

CONSEILS DE POSE

Nous recommandons une application à sec du film. Alternativement, cependant, le film peut également être appliqué humide. En cas de collage humide, le ruban d'application ne doit être retiré qu'après env. 30-60 minutes donc que l'adhésif peut former l'adhérence initiale requise.

Le film adhère à toutes les surfaces solides, lisses, sèches et exemptes de saleté, graisse, silicone, etc. Avant collage, il faut absolument vérifier que la surface convient à cet objectif et qu'elle a été préparé (nettoyé) professionnellement.

Il appartient à l'utilisateur de tester sa propre adéquation/application, en raison de la grande variété de surfaces, applications et les résultats souhaités.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Épaisseur du média	110	g/m ²	Regulus Method AA72
Adhérence instantanée	>3	N/25mm	A.F.E.R.A / Glass
Adhésion (après 24h)	>7	N/25mm	A.F.E.R.A / Glass
T° de collage	min 15°	°C	-
T° d'utilisation	de -25 à +80	°C	-

Note : Le produit doit être stocké à des températures comprises entre 15°C et 25°C et des conditions d'hygrométrie comprise entre 50-60% d'humidité. Stockage 1 an.

Pour éviter les marques de pression, le rouleau doit être stocké debout ou suspendu. Pour éviter les poches d'air / tunnel en formation, le film doit être étroitement enroulé sur un noyau d'un diamètre minimum de 76 mm et scellé avec ruban adhésif pendant le stockage ou le transport avec la face film tournée vers l'extérieur

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.