

FICHE TECHNIQUE

Avery Dennison® SignMask Light Blue

Publié: 07/2021

Introduction

Le film pochoir Avery Dennison bleu clair est un ruban de masquage adhésif qui donne un excellent fini au décor peint. Le film pochoir Avery Dennison bleu clair est un produit flexible, utilisable sur des surfaces planes, incurvées ou irrégulières.

Transformation

Le film pochoir Avery Dennison bleu clair peut être découpé sur toutes sortes de tables à tambour ou à plat. Le film pochoir Avery Dennison bleu clair peut être appliqué à l'aide de ruban d'application, comme pour l'application de décors.

Utilisations

Il convient de consulter le document suivant avant d'utiliser le film pochoir Avery Dennison bleu clair :

» TB 3.1 : "Découpe des films Avery Dennison"

Le film pochoir Avery Dennison® bleu clair s'utilise pour la peinture au pochoir de décorations sur une grande variété de surfaces planes et irrégulières telles que des bâches et des bannières. Il ne convient pas sur des supports peints.

La teneur en solvant d'une peinture peut être très élevée, notamment lors de la pulvérisation. Les solvants peuvent parfois être très agressifs; il est recommandé de pulvériser au préalable une fine couche de peinture, notamment sur les bords, et permettre un temps de séchage de 2-3 minutes de la couche de peinture. Cette étape scellera les bords du Signmask. Ensuite, finir la ou les couches de peinture requises.

Caractéristiques

- » Excellentes propriétés de découpe et d'échenillage
- » Haute transparence pour un positionnement précis
- » Excellente flexibilité du frontal, permettant une application facile sur les surfaces irrégulières
- » Excellente résistance aux solvants
- » Excellente enlevabilité - le film doit être enlevé max. 4 hrs après l'application sur le support



Matériau frontal

film vinyle flexible, 80 microns



Adhésif

base caoutchouc, ultra-enlevable



Protecteur

papier kraft blanc, couché une face, 125 g/m²



Durabilité

Intérieur uniquement



Durée de vie

2 ans

Propriétés physiques

Caractéristiques	Méthode de test ¹	Résultats
Epaisseur, frontal	ISO 534	80 microns
Durée de stockage	Stocké à 22 °C/50-55 % H.R.	2 ans
Adhérence initiale (N/m)	FTM 1, Acier inoxydable	100
Adhérence après 24 hrs de temps de pose (N/m)	FTM 1, Acier inoxydable	140

Variations de température

Température d'application (°C)	+ 10
Variations de température (°C)	+ 10 à + 40

Important

Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les valeurs données dans ce document reposent sur des essais que nous considérons comme fiables, mais ne sauraient constituer une garantie. Ils ont uniquement pour objet de fournir une source d'information et sont communiqués sans garantie ; ils ne sauraient à ce titre constituer une garantie. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'utilisation envisagée.

Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de divergence entre la version anglaise et la version française de ce document, la version anglaise prévaudra et fera foi.

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf. <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque événement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."

© 2024 Avery Dennison Corporation. Tous les droits sont réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms de produits et les codes appartiennent à Avery Dennison Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne doit pas être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à des fins autres que la commercialisation par Avery Dennison.