

Ref : 50-0585

## DESCRIPTION

**Matériau**

Papier photo couché microporeux, 190g.  
Mandrin de 53

**Finition**

Satin, couleur blanche

**Propriétés**

Excellent rendu de couleurs  
Haute résolution des détails et excellente définitions des contours  
Capacité d'absorption des encres élevée  
Séchage rapide  
Certification FSC®

**Usages**

Intérieur

**Encres**

Aqueuse



## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Grammage	190	gr/m <sup>2</sup>	ISO 536
Résistance à la flexion	381	MD [mN]	ISO 2493
Résistance à la flexion	290	CD [mN]	ISO 2493
Blancheur	92	%	TAPPI T452 om-87
Chromaticité	L* 94.0 a* 2.0 b* -7.0	(50/2°) M0	ISO 13655, M0
Épaisseur	185	gr/m <sup>2</sup>	ISO 534

Le produit doit être stocké à des températures allant de 10°C /30°C et des conditions d'hydrométrie comprise entre 30-65% d'humidité

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.